



ATV Praha s.r.o.
Sobotecká 2359/3
101 00 Praha 10 – Vinohrady
IČ: 04023854 DIČ: CZ04023854
Tel.: 270005492, 602374230
E-mail: info@atvpraha.cz

Pasta pro měkké pájení a pocínování

Katalogové označení : 219760701

Identifikace výrobce : Felder GmbH, Im Lipperfeld 11D-46047 Oberhausen

Sn97Cu3 dle normy DIN EN ISO 9453

Balení: 1kg

<http://www.felder.de>

Pokyny pro zpracování:

Oblast určenou k pocínování důkladně očistěte na holý kov a potom štětcem na plech karosérie naneste pastu. Rovnoměrně zahřívejte Bunsenovým kahanem nebo letovací lampou. Jakmile se pasta roztaví, je nutné zbytky tavidla důkladně omýt mokřým hadrem a čistou vodou. Následně je možné dále pracovat s tyčovými pájkami jako Sn92Cu8, Sn90Zn7Cu3. Aktuální pokusy ukázaly, že v kombinaci s bezolovnatou pastou Sn97Cu3 je možné použít karosářskou pájku Pb74Sn25Sb obsahující olovo.

Plech a tyčový cín zahřívejte hořákem, dokud pájka nedosáhne těstovité konzistence. Po celou dobu nanášení by měla mít vazkou, kašovitou konzistenci. Jakmile nanesete dostatečné množství pájky, rozetřete ji do hladka. K tomu se používá takzvané pájecí dřívko (bukové dřevo) nebo hliníková lžíce. Aby se pájka na dřívko nelepila, potřete ho včelím voskem nebo běžně prodávaným rostlinným tukem. Potom je možné přebytečnou pájku zbrousit. Zbytky tavidla jsou korozivní a je nutné omýt je vodou (v případě potřeby případně provedte neutralizaci nebo očistěte ultrazvukem).